
















Total Wrap Premium – řada 70.000

Číslo artiklu: PQ-P70-...R152-50-AK

Vlastnosti

Materiály řady 70.000 jsou měkčené hybridní PVC fólie nejvyšší kvality vytvořené za použití nejnovějších poznatků v technologii PVC a pigmentů za účelem poskytování výjimečné rozměrové stálosti a vynikající dlouhodobé trvanlivosti. Jsou vhodné pro dlouhodobé aplikace v exteriéru i interiéru. Tloušťka 100 mikronů nabízí vynikající vlastnosti pro řezání a separaci. Kombinace složení z měkčeného vinylu a specifická přilnavost nabízejí vynikající přizpůsobivost a přilnavost, které umožňují odstranění fólie bez zanechání zbytků lepidla. Typické aplikace zahrnují kompletní pokrytí vozidel, grafiku na vozidlech, značky a aplikace nálepek, které vyžadují expozici v exteriéru v trvání 5 až 7 let. Materiál je navržen tak, aby bylo možné jej odstranit v kontrolovaných podmínkách po dobu až tří let. Bílá fólie 70.011 se doporučuje zejména pro všechny typy digitálního potisku. Řada 70.000 Total Wrap Premium obsahuje 17 lesklých barevných provedení (stupeň lesku > 70%) a 6 matných barevných provedení (20%).

Technické informace a provedení

Tloušťka vrstvy		100 mikronů
Tloušťka lepidla		18 mikronů
Celková tloušťka		118 mikronů
Typ lepidla		Číré semipermanentní akrylové lepidlo
Liner		120 gsm jednostranné PE
Životnost		> 1000 hodin
Vertikální expozice střední Evropy		5 až 7 let
Tažnost		> 30,0 N/mm ²
Průtažnost		> 150 %
Přilnavost 20 min/180°		600 N/metr
Přilnavost 24 hod/180°		750 N/metr
Rozměrová stálost		< 0,5 mm
Aplikační teplota		+8 °C až + 25 °C
Provozní teplota		-20 °C až + 90 °C

Záruka

Společnost Isee2 poskytuje záruku na materiál po dobu jednoho (1) roku od data dodání zásilky. Trvanlivost materiálu závisí na skladovacích podmínkách. Doporučujeme koncovým uživatelům skladovat materiál v originálním továrním obalu (z dosahu přímého slunečního záření). Dále doporučujeme skladovat materiál při teplotě 21 °C a 50% relativní vlhkosti. Společnost Isee2 poskytuje záruku na produkt pouze při výrobní závadě nebo při vadě materiálu Isee2. Náhrada škody bude provedena výměnou nebo proplacením vadného produktu. Prodávající ani výrobce nenese odpovědnost za ztrátu, poškození nebo jiné škody spojené s produktem. Uživatel nese všechna rizika a odpovědnost spojenou s používáním produktu.

Technický list (září 2010)