

ORAGUARD® 270

Fólie na ochranu proti odlétajícím kamínkům

Číslo artiklu: LO-270GR126-50

Popis

Polymerová fólie z PVC s vynikající odolností proti UV záření, k dostání v transparentním lesklém provedení.

Krycí papír

Papír kraft s jednostranně silikonovaným povrchem, 137 g/m²

Lepidlo

Solvent polyakrylát, permanentní

Oblast použití

Ochrana citlivých povrchů před působením mechanických vlivů v interiéru i v exteriéru. Zvláště určeno pro použití jako ochranná vrstva na dílech karosérie, jako je např. blatník, zadní nárazník nebo boční lišty atd. Doporučeno pro nalepení na rovné a mírně zakřivené povrchy.

Technické údaje

Tloušťka* (bez ochranného papíru a lepidla)	150 mikronů
Rozměrová stálost (FINAT TM 14)	přilnavost ke smršťení oceli max. 0,3 mm
Odolnost proti teplotám	přilnavost k hliníku, -40°C až +110°C, beze změny
Odolnost proti mořské vodě (DIN 50021)	přilnavost k hliníku, po 100h/23 °C beze změny
Odolnost proti rozpouštědlům a chemikáliím	72 hodin po nalepení na hliník při pokojové teplotě je krátkodobě odolný proti většině olejů a maziv, palivům, alifatickým rozpouštědlům, slabým kyselinám, solím a zásadám
Požární odolnost (DIN 75200)	přilnavost k oceli, samozhášecí
Přilnavost* (FINAT TM 1, po 24h, nerezová ocel)	20 N/25 mm
Pevnost v tahu (DIN EN ISO 527) podélně příčně	min. 22 MPa min. 25 MPa
Tažnost v lomu (DIN EN ISO 527) podélně příčně	min. 150% min. 180%
Skladovatelnost**	2 roky
Teplota aplikace	>+10°C
Životnost speciálních aplikací vertikální aplikace ve venkovním prostředí (normální klima ve Střední Evropě)	5 let

* průměr

** v původním balení, při 20°C a 50% relativní vlhkosti

Upozornění:

Povrchy musí být před aplikací důkladně očištěny od prachu, mastnoty nebo jiné kontaminace, která by mohla mít vliv na přilnavost materiálu. Čerstvě nalakované nebo natřené povrchy by se měly ponechat zaschnout po dobu nejméně 3 týdnů a nechat zcela ztvrdnout. Uživatel by měl před aplikací materiálu vyzkoušet kompatibilitu zvolených laků a nátěrů. Při aplikaci je třeba dále vzít do úvahy informace zveřejněné firmou ORAFOL. Dle ISO 9001 lze šarži dohledat na základě čísla uvedeného na roli.

Údaje uvedené v tomto technickém listu jsou poskytovány na základě našich znalostí a praktických zkušeností. Tyto údaje jsou určeny pouze jako zdroj informací a jsou poskytovány bez záruky a záruka nepředstavují. Z důvodu širokého spektra možného použití a aplikací by si zákazníci měli ještě před použitím sami stanovit vhodnost tohoto materiálu pro specifický účel použití.



igepa velkoobchod papírem spol. s r.o. – Ke Stadionu 400 – 250 70
Odolena Voda – Tel. signmaking: 283 970 121 - Fax: 283 971 996 –
igepa-czech_objednavky@igepagroup.com – www.top-autofolie.cz
www.igepagroup.com

